



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT

INTE BEHANDLAD BEHANDLAD INTE BEHANDLAD BEHANDLAD



EFTER
RENGÖRING

Fläckbeständighetstest utfört på Vicenza-sten och terrakotta. På partiet som inte behandlades, gick fogmassan in djupt och rengöringen efter kakelsättningen var besvärlig. På det behandlade partiet trängde inte fogmassan in och den var enkel att ta bort med specifikt rengöringsmedel.

TILL VAD?

- Vattentätande i vattenbas och effektiv mot rester från platsättning. Underlättar fogarbetet och efterföljande rengöring utan att förändra utseendet på materialen.
- Idealiskt för absorberande material såsom terrakotta, natursten, granitkeramik, rekonstruerad sten och agglomerat.

FÖRDELAR

- Skyddar mot vattenbaserade släppmedel.
- Påverkar inte fogmassans vidhäftningsförmåga mot materialet.
- Underlättar rengöringen efter platsättningen.
- Minskar torktiderna så att efterföljande behandling kan påbörjas tidigare.
- Ändrar inte materialets utseende.
- Inga negativa effekter.
- Enkel att applicera.
- Efter appliceringen kan alla typer av skyddsbehandlingar genomföras.
- Produkt med mycket låga utsläpp av COV: Certifierad av GEV och märkt med EC1^{Plus} bidrar till att erhålla poäng för LEED.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:

Omskakas före användning. Ta bort allt damm på ytan som ska behandlas. Stryk ut ett lager FILAPRW200 med en luftfri sprejanordning. Fördela lösningen jämnt så att inga ansamlingar uppstår på ytan. Produkten kan även appliceras med en bred pensel eller en ylletrasa. Applicera noggrant även på kanterna på plattorna som har lagts. En dag efter appliceringen kan fogläggningen göras. Badda noggrant fogmassan med en svamp innan den torkar fullständigt. När produkten har härdat, utför arbetet efter plattläggningen med ett rengöringsmedel som är lämpligt för materialet.

Kontrollera efterföljande skyddsbehandling för att fullborda behandlingen.

Observera!

Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar. Applicera inte produkten om regn förutspås.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta rustik "imprunetino", polerad 15/20 m²

Terrakotta handgjord, spansk, ihålliga tegelplattor, tegel 7/10 m²

Pietra 10/20 m²

"Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering"

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Blandning av hartser i emulsion dispergerade i vatten.

MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska
Färg: Mjölaktig
Lukt: Typisk hartsdoft
Densitet: 0,999 kg/l
pH: 4,7

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.