

PROFESSIONELL HALSKYDDBEHANDLING

**GRANITKERAMIK, KERAMIK, GRANIT,
KVARTSSTEN, KLINKER**



TILL VAD?

- Ökar golvens halkmotstånd när de är våta eller fuktiga.
- Ökar den behandlade ytans friktionskoefficient.
- Det skapar en mikroporositet på ytan av det behandlade materialet.
- Minskar halka på golvtytor, oavsett om man går på dem med skor eller barfota.
- Produkt för professionellt bruk.

FÖRDELAR

- Bildar ingen hinna, lämnar inga rester
- Verkar snabbt
- Påverkar inte materialets utseende

ANVÄNDNING

Utspädning:

Klar att använda.

Applicering:

1. Bestämning av kontakttiden

Med tanke på materialens olika egenskaper är det nödvändigt att fastställa den lämpligaste verkningstiden genom att först utföra ett test på en olagd platta eller på ett avgränsat och dolt område.

Skydda intilliggande material eller områden som inte ska behandlas.

PROGRIP verkar redan efter en minut. Efter att ha testat med en verkningstid på 1 minut och om den tiden är otillräcklig, utför testet med successivt längre kontaktider.

2. Förberedelse av ytan

Förbered ytan inför behandlingen genom att tvätta den beroende på den typ av smuts som finns på ytan (t.ex. **DETERDEK PRO** vid kalk- eller cementavlagringar, eller **PS87 PRO** vid organiskt smuts eller beläggningar orsakad av felaktigt underhåll).

För att underlätta appliceringen rekommenderas det att dela upp ytan som ska behandlas i mindre områden på 1-3 kvadratmeter och se till att avgränsa området längs fogarna.

3. Tillämpning

Applicera PROGRIP på en torr och ren yta med en vit trasa eller en vit svamp och låt verka under den angivna verkningstiden. Se till att ytan alltid hålls fuktig.

Sug sedan upp med en vätskesugare eller torka bort resterna med en trasa eller mopp.

Skölj noggrant med vatten och fortsätt behandlingen på nästa område.

För att uppnå ett jämnt resultat över hela ytan är det viktigt att alltid hålla samma verkningstid och använda samma appliceringsmetod på alla områden som behandlas.

Efter avslutad behandling rekommenderas en neutraliserande rengöring med **CLEANER PRO** (utspädd 1:200, dvs. 25 ml i 5 liter vatten) och en vit tvättsvamp på hela den behandlade ytan.

Varning!

Behandlingen kan minska ytans glans: om den används med olämpliga verkningstider kan det leda till att materialet tappas sin ton.

Använd produkten vid ytemperaturer mellan 10 och 30 °C.

Undvik att utföra behandlingen under tider då ytan är direkt utsatt för solljus.

Produkten angriper glas.

Enligt interna tester lämpar sig inte porslinskakel med blank eller polerad yta för denna halkskyddsbehandling, eftersom resultatet kan bli ineffektivt och ojämnt.



ÅTGÅNG

ÅTGÅNG (1 liter):

8-10 m²

Åtgången är endast ungefärlig

Förpackningar

Enlitorsburkar: Kartonger med 12 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Lämna använd behållare till en återvinningscentral.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5-30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.